

Pyrocontrol-Power-F2 Rf 1h 300/500 v

1/2

suivant / volgens / according to

NBN C30-004 F1/F2/SD/SA/FR2


Construction

1. Conducteur en cuivre
2. Isolation en polymère céramisable
Couleurs des conducteurs
selon HD 308
3. Recouvrement d'assemblage
4. Gaine extérieure en matériaux
thermoplastiques, sans halogènes
Couleur: orange

Opbouw

1. Kopergeleider
2. Keramiserende polymeerisolatie
Aderkleuren volgens HD 308
3. Aderomhulling
4. Buitenmantel uit thermoplastisch
halogeen vrij materiaal,
Kleur: oranje

Construction

1. Copper conductor
2. Ceramizable polymer insulation.
Core colours acc. to HD 308
3. Common core covering
4. Halogen free thermoplastic
outer sheath, Colour: orange

Propriétés

- **NBN C30-004**
- F1:** Non propagateur de la flamme
(NBN EN 60332-1-2)
- F2:** Non propagateur de l'incendie
(NBN EN 60332-3-24)
- SD:** Densité de la fumée
(NBN EN 61034-2)
- SA:** Acidité des gaz de combustion
(NBN EN 60754-2)
- FR2:** Maintien de la fonction
intrinsèque (NBN 713-020 Add. 3)
- Température max. admissible au
conducteur: 90°C
- Température min. de pose: -5°C
- Rayon de courbure min.: 12 x D
D= diamètre extérieur en mm

Kenmerken

- **NBN C30-004**
- F1:** Vlamwerend
(NBN EN 60332-1-2)
- F2:** Niet brandverspreidend
(NBN EN 60332-3-24)
- SD:** Rookdichtheid
(NBN EN 61034-2)
- SA:** Zuurheid van de brandgassen
(NBN EN 60754-2)
- FR2:** Intrinsieke brandweerstand
(NBN 713-020 Add. 3)
- Max. geleidertemperatuur: 90°C
- Min. temperatuur gedurende de
installatie: -5°C
- Min. buigstraal: 12 x D
D= buitendiameter in mm

Properties

- **NBN C30-004**
- F1:** Flame-retardant
(NBN EN 60332-1-2)
- F2:** Fire-retardant
(NBN EN 60332-3-24)
- SD:** Smoke density
(NBN EN 61034-2)
- SA:** Acidity of combustion gases (NBN
EN 60754-2)
- FR2:** Intrinsic circuit integrity
(NBN 713-020 Add. 3)
- Admissible conductor temperature:
90°C
- Min. laying temperature: -5°C
- Min. admissible bending radius: 12 x D
D= outer diameter in mm

Applications

Installations industrielles et d'infrastructure où un comportement amélioré au feu et un maintien de fonction intrinsèque sont requis.

Toepassingen

Industrie- en infrastructuur-installaties waar een verbeterd gedrag bij brand en een intrinsieke brandweerstand vereist zijn.

Applications

Industrial and infrastructure installations where improved behaviour in case of fire and intrinsic circuit integrity are required.



Pyrocontrol-Power-F2 Rf 1h 300/500 v

2/2

Nombre de conducteurs et section	Epaisseur d'isolement	Epaisseur de la gaine extérieure	Diamètre extérieur	Poids du câble
Aantal geleiders en doorsnede	Isolatie dikte	Dikte van de buitenmantel	Buiten-diameter	Kabel-gewicht
Number of cores and size	Insulation thickness	Outer sheath thickness	Outer diameter	Weight of cable
mm ²	mm	mm	approx. mm	approx. kg/km
2 x 1,5 RE	0,7	1,0	9,0	120
2 x 2,5 RE	0,7	1,0	10,0	155
2 x 4 RE	0,8	1,2	11,5	215
3 x 1,5 RE	0,7	1,0	9,5	135
3 x 2,5 RE	0,7	1,0	10,5	180
4 x 1,5 RE	0,7	1,0	10,0	160
4 x 2,5 RE	0,7	1,0	11,0	210
4 x 4 RE	0,8	1,2	13,0	305
4 x 6 RE	0,8	1,4	15,0	425
4 x 10 RE	0,9	1,5	17,5	650
4 x 16 RM	0,9	1,6	21,0	955
4 x 25 RM	0,9	1,8	25,0	1425
5 G 1,5 RE	0,7	1,0	11,0	185
5 G 2,5 RE	0,7	1,0	12,0	250
5 G 4 RE	0,8	1,2	14,0	360
5 G 6 RE	0,8	1,4	16,0	510
5 G 10 RE	0,9	1,5	19,0	785
5 G 16 RM	0,9	1,6	23,0	1155
5 G 25 RM	0,9	1,8	27,0	1730

Toutes les informations fournies sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles et peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet-bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

All information given is indicative only and not binding and can be subject to change without notice.